












UV170-17-35

UV-AC-Mehrschichtlack für Vakumat

Revision 01 vom 13.02.2015

Seiten: 1 von 1

Produktbeschreibung	Transparenter Decklack zur Vakumat- Applikation.
Farbton	Farblos
Festkörper (nicht flüchtiger Anteil)	98,8 ± 0,5 % nach EN ISO 3251
Dichte	1,12 ± 0,03g/cm ³
pH-Wert	---
Glanzgrad	35 ± 5 Einheiten bei 60° Reflektometerwert nach DIN 67530 / EN 971-1 bei einer Auftragsmenge von ca. 25-30g/m ² auf UV-grundierter Fläche
 Lieferviskosität (Auslaufzeit)	4 mm Auslaufbecher nach DIN 53211, 26 - 32 Sek.
Mischungsverhältnis/ Viskositätseinstellung	---
Topfzeit	---
 Verarbeitungsviskosität (Auslaufzeit)	4 mm Auslaufbecher nach DIN 53211, 26 - 32 Sek.
Bitte beachten Sie:	---
Informationen zu <ul style="list-style-type: none"> ◇ Auftragsmenge ◇ Anwendung ◇ Verarbeitung 	Auftragsmenge 15 – 30 g/m ² , Vakumatapplikation
 Vorbehandlung	Je nach Untergrund einen Endrohschliff mit 150-180er Schleifpapier durchführen. Anschließend die Holzoberfläche gründlich entstauben. Unmittelbar nach dem Rohschliff sollte die Beschichtung erfolgen.
 Vakumatapplikation	Ja
 UV-Härtung	Mindestens 1 80 Watt Strahler je 5m/min. Vorschub
 Trocknung 23°C und 50% rel. Luftfeuchte	---
 Forcierte Trocknung	--
Prüfnormen	Die Produkte sind frei von formaldehydhaltigen Rohstoffen.
Lagerung	Verschlossen im Originalgebinde zwischen 15°C und 25°C ca. 6 Monate
Weitere Hinweise	 Aufrühren  Gebinde verschließen  Vor Feuchtigkeit schützen  vor Lichtstrahl schützen

Technische Beratung: Verwendung und Verarbeitung

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei Neuauflage verlieren vorangegangene Merkblätter ihre Gültigkeit. Bitte beachten Sie die EG-Sicherheitsdatenblätter.