

Oberflächenprüfung / Surface Test

Kunde / Customer: DRECHSLEREI SCHMIEDE

Untergrund / Substrate: - nicht vorhanden - **PP-Nr.: 7255**

Lackaufbau / Coating System:

Spritzaufbau auf Buche, massiv:

UV170-17-35

(siehe auch L 29533 vom 09.03.2017)

Prüfungen / Tests	Normen / Norms	Ergebnisse / Results
<p>1. Haftfestigkeit, Härte und Elastizität / Adhesion, Hardness and Flexibility</p> <p>1.1. Gitterschnittprüfung / Adhesive Tape Test (Tesaband 4104) 1.2. Spanprüfung nach PETERS / Film Test acc. to PETERS 1.3. Kugelfalltest / Ball drop method</p> <p>2. Temperaturwechselbeständigkeit / Cold Check Cycle Test Cold Check-Test</p> <p>3. Lichtbeständigkeit / Light Fastness Hanau-SUN-Test in Anlehnung an / acc. to</p> <p>4. Chemische und mechanische Beanspruchung / Chemical and Mechanical Resistance</p> <p>4.1. Chemische Beanspruchung / Chemical Resistance 4.2. Abrieb / Abrasion 4.3. Kratzfestigkeit / Scratching 4.4. Zigarettenglut / Burning Ash 4.5. Trockene Hitze / Dry Heat 4.6. Feuchte Hitze / Damp Heat</p>	<p>EN ISO 2409 DIN 53155 ISO 4211-4</p> <p>3H-Test</p> <p>DIN 53231</p> <p>DIN 68861</p> <p>Teil / Part 1 Teil / Part 2 Teil / Part 4 Teil / Part 6 Teil / Part 7 Teil / Part 8</p>	
<p>5. Sonderprüfungen / Special Tests</p> <p>24h Incidin plus 0,5% und 1% 24hTerralin PAA 1% und 2% 24h Dismozon plus 4% 24h Bacillol AF</p>	<p>DIN EN 12720 DIN EN 12720 DIN EN 12720 DIN EN 12720</p>	<p>5 (i.O.) 5 (i.O.) 5 (i.O.) 5 (i.O.)</p>
<p>6. Bemerkungen / Remarks</p> <p>Die chemische Beständigkeit gegenüber den unter Sonderprüfung aufgeführten Desinfektionsmitteln wurde über 24h i.A. an DIN EN 12720 geprüft und ausgewertet. Nach Beendigung des Tests sind keine Markierungen sichtbar.</p>		

geprüft von / tested by: Dr. Sabine Hammen am / date: 30.03.2017 Muster an / sample to: PL
 LPL - Qualitätssicherung

Ø: IL-Surface-testing-Info (e-mail)

Bitte beachten Sie unsere Gewährleistungsklausel für anwendungstechnische Beratung.
 Please have regard to our guarantee clause for our consultancy concerning use and application.